

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALIDABLE 5 ANS à compter du 25 août 2022

N° P224449 - DEC/3

et annexe de 3 pages

Matériau présenté par :	Profine GmbH Zweibruecker Strasse 200 66954 Pirmasens Allemagne
Marque commerciale :	KömaCel 654 (8-28 mm) / 607 (10-24 mm) / 616 (10-17 mm)
Description sommaire :	
Composition globale :	Matériau non ignifugé composé de PVC.
Utilisation :	Publicité, bâtiment, industrie.
Masse volumique :	450 - 530
Epaisseur :	8 - 28
Coloris :	Blanc
Rapport d'essais :	N° P224449 - DEC/3 du 25 août 2022
Nature des essais :	Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004) Essai par rayonnement selon NF P 92-501 (décembre 1995)

Classement :

M2

VALIDABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P224449 - DEC/3 annexé.
Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 4 pages**.

Trappes, le 25 août 2022

Le Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie



Thibaut CORNILLON

522 R 0900-02 Rév.F

RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALIDABLE 5 ANS à compter du 25 août 2022

N° P224449 - DEC/3

1. BUT DES ESSAIS

Les essais auxquels se rapporte ce rapport d'essai ont pour but de déterminer le classement des matériaux, conformément aux prescriptions de l'Arrêté du ministère de l'Intérieur en date du 21 novembre 2002 relatif à leur réaction au feu.

2. PROVENANCE ET CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS

Caractéristiques attestées par le demandeur :

La validité des résultats peut être affectée par ces informations. Pour ces résultats, la responsabilité du LNE se limite à sa contribution à leur élaboration.

Demandeur de l'essai : Profine GmbH

Date et référence de la commande : Bon pour accord du 28/07/2022 selon devis n° DEV2207253-V1

Producteur : Profine GmbH
Zweibruecker Strasse 200
66954 Pirmasens
Allemagne

Marque commerciale et référence : KömaCel 654 (8-28 mm) / 607 (10-24 mm) / 616 (10-17 mm)

Composition globale : Matériau non ignifugé composé de PVC.

Masse volumique : 450 - 530 kg/m³

Epaisseur : 8 - 28 mm

Coloris : Blanc

Caractéristiques déterminées par le
LNE :

Masse volumique : (470 ± 48 – 509 ± 51) kg/m³

Epaisseur : (8.1 ± 0.8 à 28 ± 3) mm

Coloris : Blanc

suite du rapport page suivante



Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

LABORATOIRE
NATIONAL
DE MÉTROLOGIE
ET D'ESSAIS
LNE

3. MODALITES DES ESSAIS

Date de réception des éprouvettes : 27/07/2022

Conditionnement des éprouvettes préalablement aux essais :

Les éprouvettes, éventuellement placées sur leurs subjectiles, sont conditionnées avant essai dans une atmosphère à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d'humidité relative pendant sept jours ou jusqu'à obtention de la masse constante (cas des matériaux livrés humides, ou de forte épaisseur).

La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 h d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 % ou de 0,1 g (on prendra la plus grande valeur de masse).

Date de réalisation des essais : Du 09 au 10/08/2022

4. RESULTATS

4.1. ESSAI PAR RAYONNEMENT SELON NF P 92-501 (DECEMBRE 1995)

4.1.1. Détermination du mode le plus défavorable

	Eprouvette 1 616 (13 mm)	Eprouvette 2 654 (28 mm)	Eprouvette 3 654 (8 mm)	Eprouvette 4 607 (10 mm)
Masse (g)	722,00	1576,00	488,00	610,00
Percement	Oui	Oui	Oui	Oui
Moment de la 1ère inflammation face exposée : t_{i1} (s)	78	135	70	82
Moment de la 1ère inflammation face non exposée : t_{i2} (s)	404	—	160	260
Somme des hauteurs de flamme ΣH (cm)	99	243	60	84
Somme des durées de combustion effective $\Sigma \Delta T$	162	615	143	176
$Q = \frac{100 \times \sum H}{t_i \sqrt{\sum \Delta T}}$	10	7	7	8
Chute de gouttes non enflammées	Non	Non	Non	Non
Chute de gouttes enflammées	Non	Non	Non	Non

suite du rapport page suivante

4.1.2. Poursuite des essais selon le mode le plus défavorable

<u>616 (13 mm)</u>	Eprouvette 5	Eprouvette 6	Eprouvette 7	Eprouvette 8	
Masse (g)	722,00	734,00	735,90	742,00	
Percement	Oui	Oui	Oui	Oui	
Moment de la 1ère inflammation face exposée : t_{i1} (s)	78	82	80	75	
Moment de la 1ère inflammation face non exposée : t_{i2} (s)	404	430	386	396	
Somme des hauteurs de flamme ΣH (cm)	99	57	102	120	
Somme des durées de combustion effective $\Sigma \Delta T$	162	185	191	350	Moyenne =
$Q = \frac{100 \times \Sigma H}{t_{i1} \sqrt{\Sigma \Delta T}}$	10	5	9	9	8,0
Chute de gouttes non enflammées	Non	Non	Non	Non	
Chute de gouttes enflammées	Non	Non	Non	Non	

5. OBSERVATIONS CONCERNANT LES ESSAIS

NÉANT

Trappes, le 25 août 2022

Le Responsable du
Département Comportement au
Feu et Sécurité Incendie



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thibaut CORNILLON".

Thibaut CORNILLON

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons, aux produits ou matériels soumis au LNE et tels qu'ils sont définis dans le présent document.