



## KATZ Display Board glazed

Holzschliffpappe ein- oder zweiseitig kaschiert mit satiniertem Papier.  
Wood pulp board one- or two-sided laminated with glazed paper.

Technische Werte für KATZ Display Board glazed | Technical values for KATZ Display Board glazed

Eigenschaft   Property	Standards	Einheit   Unit	Toleranz   Tolerance	Wert   Value						
Kaschierung   Lamination				2-seitig   2-sided					1-seitig   1-sided	
Dicke (Bezeichnung)   Thickness (title)		mm		1,20	1,60	2,00	3,00	5,00	1,05	1,55
Tatsächliche Dicke   Official thickness	DIN EN ISO 535*1	mm	± 6 %	1,19	1,69	2,09	3,09	5,09	1,05	1,55
Flächenmasse   Grammage	DIN EN ISO 536*2	g/m <sup>2</sup>	± 6 %	725	910	1125	1495	2320	550	735
Volumen   Volume	–	cm <sup>3</sup> /g	± 6 %	1,60	1,83	1,83	2,05	2,18	1,87	2,08
Dichte   Density		g/cm <sup>3</sup>	± 6 %	0,62	0,55	0,55	0,49	0,46	0,53	0,48
Weißgrad (D65)   Whiteness (D65)	ISO 2470-2*3	%	± 3 pts	96					96*	
Formatgenauigkeit   Format accuracy										
Länge   Length		mm	± 3							
Breite   Width		mm	± 1							
Winkelgenauigkeit   Angular accuracy		mm	± 3							
Druckverfahren   Printing techniques	Offsetdruck, UV-Digitaldruck, Siebdruck   Offset printing, digital printing, screen printing									

Weitere Stärken auf Anfrage. | Other thicknesses are available on request.

Produkt- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten | Grades and range of products are subject to change 052015KB

\* Kaschierte Seite | Laminated side

\*1 In Anlehnung gemäß der | according to DIN EN ISO 535 Norm

\*2 In Anlehnung gemäß der | according to DIN EN ISO 536 Norm

\*3 In Anlehnung gemäß der | according to ISO 2470-2 Norm